



Pflege- und Renovierungsanleitung für das Holzwerk im Außenbereich Ihres Quelle Hauses

Das Holzwerk Ihres Hauses der Firma Quelle ist im Außenbereich werkseitig je nach Ausbaustufe mit ANDREHYD Mehrschichtlack oder min. mit ANDRÉ-Hydro Vakuumatgrund beschichtet. Der komplette Beschichtungsaufbau ist vorbeugend wirksam gegen Insekten, Bläue und Fäulnis, licht- und wetterbeständig, feuchtigkeitsregulierend, dauerelastisch, UV-schützend (gegen Verfärbung des Holzes), sowie wasserabweisend.

Bei nur grundierten Holzoberflächen muß ein 2-3 maliger Auftrag der FUNGOL-Holzlasur (HLS) im gewünschten Farbton seitens des Hausherrn erfolgen, um eine ausreichende Schutzeigenschaft der Beschichtung zu erhalten. Kleinere Schadstellen und montagebedingte Befestigungslöcher sollten mit einem geeigneten Acryl-Spachtel versiegelt werden. (Firma: EVT Dichtstoff; Acryl Regenfest oder andere gleichwertige handelsübliche Acrylversiegelung für die Aussenanwendungen – kein Silikon verwenden).

Pflege- und Renovierungsintervalle:

Erfahrungsgemäß sollten die Intervalle, je nach Bewitterung und Farbton, zwischen drei und fünf Jahren liegen, um einen optimalen Holzschutz zu gewährleisten.

Pflege- und Renovierungsanstrich:

1 – 3 mal FUNGOL-Holzlasur (HLS)

Eigenschaften des Renovierungsaufbaus:

Vorbeugend wirksam gegen Bläue, licht- und witterungsbeständig, feuchtigkeitsregulierend, dauerelastisch, UV-schützend (gegen Verfärbung des Holzes), wasserabweisend.

Pflege- und Renovierungshinweis:

Bei besonders abgewitterten Holzoberflächen werden dunklere Farbtöne empfohlen.

Anwendungsbereich:

Holzwerke im Außenbereich, z.B. Giebel, Gauben, Verschalungen

Anwendungsbeschränkungen:

Das Material darf **nicht** auf Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt, aufgetragen werden und ist **nicht** im Innenbereich anzuwenden.

Vorbereitung:

- Wegen möglicher Verschmutzung Steinzeug, Putz, Beton abdecken und Pflanzen zurückbinden.
- Nicht festhaftende Anstrichschichten restlos entfernen (abschleifen oder abbeizen), ansonsten Untergrund nur anschleifen und von Schmutz und Staub befreien.

Verarbeitungsbedingungen:

5° - 30° C Umgebungs-, Material- und Objekttemperatur; nicht bei Taupunktunterschreitung verarbeiten.

Verarbeitungsverfahren:

Mit einem weichen Flachpinsel zügig in Faserrichtung streichen.

Ergiebigkeit pro Anstrich: 8 – 10 m²/l

Trocknung:

Unter Normalbedingungen (20° C, 60% relative Luftfeuchte) ist die Lasur nach ca. 6 Stunden staubtrocken, sowie nach ca. 8 Stunden griffest und überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Geräte sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Weitere detaillierte Informationen zur Oberflächenbehandlung sowie alle oben aufgeführten Produkte erhalten Sie über nachfolgende Adresse:

PIGROL Farben GmbH
Hospitalstraße 39/71
91522 Ansbach
Telefon: 0981 6506-0
Telefax: 0981 6506-59
e-mail info@pigrol.de

Obige Angaben entsprechen dem jeweiligen Stand unserer Entwicklungsarbeiten und Erfahrungen. Verbindlichkeiten oder Haftung können daraus nicht abgeleitet werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen.